

壁安防霉抗菌型 S10 粉刷石膏



产品简介：

由石膏、水洗砂、碳酸钙及多种有机添加剂混合而成的新型室内墙面基层抹灰材料。适用于混凝土、加气混凝土、水泥砂浆和顶棚等基层的抹灰找平。

产品卖点：

易批刮，防霉抗菌，经济高效

适用范围：

适用于混凝土、加气混凝土、水泥砂浆和顶棚等基层的抹灰找平。

技术参数：

执行标准	GB/T28627-2012《抹灰石膏》B型
产品性状	灰色粉状
产品型号	S10
参考用量	15-20kg/平方米（按每道 10mm 厚算），具体用量因墙体表面平整度、施工方法的不同而不同。

施工要点：

- 基层处理：基层应坚实不疏松、无浮灰和污物；
- 浆料配制：先将清水倒入搅拌桶中，在搅拌的同时徐徐加入粉刷石膏，用电动搅拌器搅拌至均匀、无结块后静置 5 分钟，然后再搅拌 30 秒即可使用，配置比例详见合格证。
- 批刮找平：将配制好的本品批刮至墙面，如果需找平厚度较大，应该分次批刮找平，待完全干燥后批刮腻子。

注意事项：

- 1、 施工环境温度应在 5℃~35℃之间；
- 2、 配制好的浆料应一次性使用完毕，超过可使用时间将固化报废；
- 3、 本品只能用清水调和和使用，不能同其他任何产品混合使用。

包装规格：

序号	产品名称	单位	规格
1	壁安防霉抗菌型 S10 粉刷石膏	袋	20kg/25kg

壁安轻质 S11 抹灰石膏（抹涂型）



产品简介：

由建筑石膏粉、优质填料、轻集料及多种添加剂混合而成的新型室内墙面基层抹灰材料。适用于厚层抹灰找平，具有和易性好、省工省料、强度高、不易空鼓开裂、施工速度快等特点。

产品卖点：

经济高效、抗裂防霉

适用范围：

适用于混凝土、加气混凝土、水泥砂浆和顶棚等基层的抹灰找平。

技术参数：

执行标准	GB/T28627-2012《抹灰石膏》L型
产品性状	灰色粉状
产品型号	S11
参考用量	12-15kg/平方米（按每道 10mm 厚算），具体用量因墙体表面平整度、施工方法的不同而不同。

施工要点：

- 基层处理：基层应坚实不疏松、无浮灰和污物
- 浆料配制：先将清水倒入搅拌桶中，在搅拌的同时徐徐加入粉刷石膏，搅拌至均匀、无结块后静置 5 分钟，然后再搅拌 30 秒即可使用，配置比例详见合格证
- 批刮找平：将配制好的本品批刮至墙面，如果需找平厚度较大，应该分次批刮找平，待完全干燥后批刮腻子

注意事项：

- 1、 施工环境温度应在 5℃~35℃之间；
- 2、 配制好的浆料应一次性使用完毕，超过可使用时间将固化报废；
- 3、 本品只能用清水调和和使用，不能同其他任何产品混合使用。

包装规格：

序号	产品名称	单位	规格
1	壁安轻质 S11 抹灰石膏（抹涂型）	袋	25kg

壁安轻质 S12 抹灰石膏（喷涂型）

产品简介：

由建筑石膏粉、优质填料、轻集料及多种添加剂混合而成的新型室内墙面基层抹灰材料。适用于厚层抹灰找平，具有和易性好、省工省料、强度高、不易空鼓开裂、施工速度快等特点。

产品卖点：

经济高效、抗裂防霉

适用范围：

适用于混凝土、加气混凝土、水泥砂浆和顶棚等基层的抹灰找平。

技术参数：

执行标准	GB/T28627-2012《抹灰石膏》L型
产品性状	灰色粉状
产品型号	S12
参考用量	12-15kg/平方米（按每道 10mm 厚算），具体用量因墙体表面平整度、施工方法的不同而不同。

施工要点：

- 基层处理：基层应坚实不疏松、无浮灰和污物
- 浆料配制：先将清水倒入搅拌桶中，在搅拌的同时徐徐加入粉刷石膏，搅拌至均匀、无结块后静置 5 分钟，然后再搅拌 30 秒即可使用，配置比例详见合格证
- 批刮找平：将配制好的本品批刮至墙面，如果需找平厚度较大，应该分次批刮找平，待完全干燥后批刮腻子

注意事项：

- 1、施工环境温度应在 5℃~35℃之间；

2、 配制好的浆料应一次性使用完毕，超过可使用时间将固化报废；

3、 本品只能用清水调和和使用，不能同其他任何产品混合使用。

包装规格：

序号	产品名称	单位	规格
1	壁安轻质 S12 抹灰石膏（喷涂型）	袋	25kg

壁安高强抗裂型 S20 嵌缝石膏



产品简介：

以石膏为原料和多种添加剂混合而成的墙面补充材料，适用于填充石膏板之间的缝隙，以及修补室内墙面缝隙、孔洞以及局部平整度严重亏量的地方的修补、找平等。

产品卖点：

和易性好，粘结牢固

适用范围：

填充室内石膏板缝隙嵌缝、孔洞、沟槽、墙洞体等

技术参数：

执行标准	JC/T2075-2011 《嵌缝石膏》
产品性状	白色/灰色粉状
产品型号	S20
参考用量	具体用量因墙体缝隙嵌缝修补宽度的不同而不同

施工要点：

- 基层处理：基层应坚实、无浮灰和污物；
- 浆料配制：先将清水倒入搅拌桶中，在搅拌的同时徐徐加入嵌缝石膏，用电动搅拌器搅拌至均匀、无结块，静置 5 分钟，然后再搅拌 30 秒即可使用，配置比例详见合格证。
- 批刮找平：将配制好的浆料填充到石膏板缝里，或者墙面的缝隙、孔洞等需要填充找平的地方，待完全干燥后批刮腻子。

注意事项：

- 1、 施工环境温度应在 5℃~35℃之间；
- 2、 配制好的浆料应一次性使用完毕，超过可使用时间将固化报废；
- 3、 本品只能用清水调和和使用，不能同其他任何产品混合使用。

包装规格：

序号	产品名称	单位	规格
1	壁安高强抗裂型 S20 嵌缝石膏	袋	20kg