



# BSR-242

## 沥青基卷材密封膏



### · 产品描述 ·

BSR-242 沥青基卷材密封膏是以优质石油沥青为基料，加入橡胶、稀释剂、填充剂及多种助剂配制而成的黑色膏状防水密封材料。

### · 性状与包装 ·

项目	描述
物理状态	膏状物
颜色	黑色或黑褐色
包装形式	塑料桶
包装规格	详见产品合格证

### · 性能指标 ·

产品执行 Q/SY YHF 0006-2017 《沥青基防水卷材密封膏》要求。

检测项目	技术指标	典型值
	I 型	I 型
固体含量	≥ 75%	78%
耐热性	85℃无流淌、滑动、滴落	85℃无流淌、滑动、滴落
低温柔性	-5℃无裂纹	-5℃无裂纹

注：表中所示为 I 型产品技术指标和典型值，II 型产品性能参照相应检测报告。

### · 适用范围 ·

I 型：用于水平面缝、阴角圆弧处理，也可用于卷材密封。

II 型：适用于卷材边缘和终端手头的密封。

### · 产品特点 ·

耐热性好、低温柔性好、密封效果好。

## · 施工应用 ·

### - 参考用量 -

正常情况下，密封膏用量为 (0.2 ~0.3) kg/m<sup>2</sup>。

### - 施工工艺 -

搭接边 / 收口清理 → 密封膏施工 → 验收 → 成品保护

先将沥青卷材搭接边及终端收头处缝隙间清理干净，然后将沥青基密封膏一次性涂抹在缝隙间，注意抹平。

## · 运输与贮存 ·

· 本产品含有易挥发性溶剂，运输时应注意安全，注意防火，防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞，保持包装完好无损并符合运输部门有关规定。

· 产品在存放时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，严禁暴晒储存，并远离火源和热源，储存温度超过 35℃ 时应设法降温。

· 本品需密封贮存，长时间开盖储存容易造成溶剂挥发，导致结皮或粘度增加，影响施工。

· 在正常运输、贮存条件下，贮存期为自生产日期之日起 12 个月。

## · 注意事项 ·

需将沥青卷材搭接边及终端收头处缝隙间清理干净。

## · 质量、安全与环保 ·

请您认真阅读产品安全使用说明书，我们的安全专家非常乐意就安全，健康及环保问题向您提供建议。

## · 产品责任 ·

· 以上信息和建议是基于我们的经验提出的，仅供参考，他们不能替代客户自己所做的实验。由于东方雨虹公司及经销商无法控制东方雨虹产品交付后的贮存，搬运及使用条件，因此由于使用不当所引起的质量事故和经济纠纷不能归咎于我们所提供的建议。在任何应用场合，顾客应承担遵守第三方知识产权的义务责任。

· 未经我们同意，不得向第三方提供技术信息。

## · 其它信息 ·

信息咨询：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

北京市朝阳区高碑店北路康家园 4 号楼

电话：010-59031700

传真：010-85785519

客服：400-779-1975

网址：www.yuhong.com.cn

